

# Xyladecor®

FÜR KINDERSPIEL-  
ZEUG GEEIGNET



Geprüft  
nach  
DIN EN 71, Teil 3



## Technisches Merkblatt

## Xyladecor Gartenholz-Lasur

Dekorative Lasur auf Wasserbasis

Stand: Juni 2008  
Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Seidenmatte, wetterfeste, dekorative Farblasur für Erst- und Renovierungsanstriche von Gartenholz. Auf Wasserbasis.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Kunsthazdispersion, Pigmente, Lösemittelgehalt unter 5 %, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter 0180 / 5240042)
<b>Wirkung</b>	Schützt alle gängigen Gartenhölzer dauerhaft vor Nässe und Sonne.
<b>Umweltzeichen</b>	Umweltzeichen „Der Blaue Engel, weil schadstoffarm“, gemäß Vergabegrundlage RAL-UZ 12a
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• lasierend</li><li>• seidenmatt</li><li>• leicht zu verarbeiten</li><li>• geruchsarm, nach Trocknung geruchlos</li><li>• nach Trocknung pflanzenverträglich</li><li>• Farbtöne individuell untereinander mischbar</li><li>• nach Trocknung Wasser abweisend</li><li>• farbtonebeständig</li><li>• betont die Holzmaserung</li><li>• blättert nicht ab</li><li>• problemlos nachzupflegen ohne abzuschleifen oder abzubeizen</li><li>• Für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Altes und neues, auch druckimprägniertes <b>Holz im Freien</b> wie Garten-, Spiel- und Blockhäuser, Gartenmöbel, Kinderspielgeräte, Rankgitter, Zäune, Pfähle, Palisaden, Pergolen, Car-Ports usw.
<b>Farbton</b>	Salzgrün, Kiefer, Meranti, Nussbaum, Moosgrün, Enzianblau
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 Liter und 2,5 Liter

### II. Technische Daten

<b>Dichte bei 20 °C</b>	1,02 – 1,04 g/mL
<b>Viskosität bei 20 °C</b>	ca. 20 Sek. gemäß DIN 53211/4
<b>pH-Wert bei 20 °C</b>	ca. 9,0
<b>Trocknung</b>	Nach 20 Minuten grifftrocken. Überstreichbar bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit nach 1-2 Stunden.

### III. Verarbeitung

<b>Vorbehandlung</b>	Zum dauerhaften Schutz vor Bläueverfärbungen bei unbehandeltem Gartenholz empfehlen wir eine Grundierung mit Xyladecor Holzschutz-Grundierung wasserbasiert.
<b>Vorbereitung</b>	Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frei von alten, speziell Film bildenden Anstrichen sein. Algen- und Moosbewuchs auf der Holzoberfläche beseitigen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger (danach sollte das Holz ca. 12 Stunden abtrocknen). Die Eigenfarbe des Holzes kann den Lasurfarbton beeinflussen. Ein Probeanstrich auf einer kleinen Fläche an unauffälliger Stelle ist empfehlenswert.

<b>Auftragsmenge</b>	0,75 Liter reichen für ca. 5 m <sup>2</sup> ; 2,5 Liter für ca. 15 m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen auf gehobeltem Holz. Bei stark saugenden Flächen ist ein Mehrverbrauch zu berücksichtigen.
<b>Anwendung</b>	Xyladecor Gartenholz-Lasur ist gebrauchsfertig. Gebindeinhalt gut schütteln oder umrühren. Mit weichem Flachpinsel zügig streichen, bei Profilholzverbretterungen Brett für Brett. <u>Für besonders schöne Oberflächen:</u> Die 1 x behandelte Fläche nach Trocknung des Anstriches (ca. 2 Stunden) mit feinem Schleifpapier (180er-220er Korn) oder Schleifvlies leicht anschleifen (keine Stahlwolle verwenden) und säubern. Dann ein 2. Mal zügig streichen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht unter + 5° C verarbeiten.
<b>Hinweis</b>	Viele Holzarten sondern farbige Holzinhaltsstoffe ab, die durch Regenwasser herausgewaschen werden können und darunter liegende helle Putzflächen und Mauerwerk verflecken können. Daher im Anschluss an die Xyladecor Gartenholz-Lasur-Behandlung die Hirnholzflächen und unteren Schnittkanten mit einem Kunstharzlack wie Xyladecor Dickschicht UV-Lasur im entsprechenden Farbton verschließen (mindestens 2 Anstriche).
<b>Renovierung</b>	Zur Renovierung nach Witterungsbeanspruchung Flächen säubern, ggf. leicht anschleifen (Staubmaske verwenden) und 1 bis 2 Mal auf tragfähigem Untergrund streichen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Um die in den Abfluss gelangenden Restmengen zu reduzieren, Pinsel vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Anfallenden Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Produkt nicht spritzen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/L VOC.
<b>Produktcode</b>	M-KH01
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung</b>	entfällt
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoffsammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 080112. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205800

Email [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)[www.xyladecor.de](http://www.xyladecor.de)**Holz-Fachberatung**  
Tel.: 0180-588 11 55  
Fax: 0180-588 11 11  
€ 0,14/Min