

# Xyladecor Treppen- und Parkett-Lack

Polyurethanmodifizierter Acryl-Lack

Stand: Juni 2008  
Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Seidenglänzender Lack auf Polyurethan-Basis für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen. Auf Wasserbasis.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Polyurethanmodifizierte Acrylatdispersion, Glykole, Wasser und Additive.
<b>Wirkung</b>	Schützt Holzböden im Innenbereich vor mechanischer Beanspruchung sowie vor Flecken, Schmutz und Staub.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• extrem widerstandsfähig</li><li>• hochwertige Polyurethan-Versiegelung</li><li>• lichtbeständig</li><li>• betont die natürliche Holzmaserung</li><li>• wasserbasiert</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Für neue oder renovierungsbedürftige Holzflächen und Holzbauteile im Wohnbereich. Speziell für Parkettflächen, Dielenböden, Treppenstufen und -geländer aus Holz. Auch für Holzmöbel geeignet.
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 Liter und 2,5 Liter

### II. Technische Daten

<b>Dichte bei 20 °C</b>	ca. 1,05 g/ml
<b>Viskosität</b>	ca. 100 Sek. im DIN 6 mm-Becher
<b>pH-Wert bei 20 °C</b>	ca. 8,5
<b>Trocknung</b>	Nach ca. 1 Stunde staubtrocken (20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte). Begehbar nach 8 Stunden. Vollständige Aushärtung erst nach einigen Tagen. Teppiche und Möbel frühestens nach 24 Std. Trocknung einräumen. Temperatur, Luftfeuchte, Untergrund und Holzart beeinflussen die Trocknung.

### III. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Neue, trockene Hölzer säubern und raue Oberflächen mit Schleifpapier (180er bis 240er Korn) glatt schleifen. Dann gründlich entstauben.
<b>Verbrauch</b>	0,75 Liter reichen für ca. 4 m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen; 2,5 Liter reichen für ca. 12 m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen je nach Holzart und Saugfähigkeit des Holzes.
<b>Anwendungsverfahren</b>	Streichen oder rollen.

<b>Anwendung</b>	<p>Nicht verdünnen. Xyladecor Treppen- und Parkett-Lack ist gebrauchsfertig. Gebindeinhalt gut umrühren. Mit weichem Flachpinsel oder Velours-Lackwalze zügig auftragen und verteilen.</p> <p>Den ersten Anstrich satt auftragen. Nach völliger Trocknung (ca. 3 Stunden) mit Schleifpapier (220-240er Korn) oder Schleifvlies anschleifen, säubern und den zweiten Anstrich am besten mit einer Velours-Lackwalze auftragen. Anstriche gegeneinander kreuzweise aufbringen</p> <p>Hinweis: Die Qualität des Holzanschliffes ist maßgeblich entscheidend für die Optik und den glatten Griff der Endfläche. Um die Holzoberfläche besonders gut zu versiegeln, sind 3 Anstriche, je nach Holzart und Beanspruchung der Oberfläche erforderlich. Ein dritter Arbeitsgang erhöht zudem den Glanzgrad und die Belastbarkeit. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.</p>
<b>Renovierung</b>	Vorhandene Beschichtungen und Farben restlos entfernen. Anschließend Anstrichaufbau wie unter „Anwendung“ beschrieben vornehmen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Um die in den Abfluss gelangenden Restmengen zu reduzieren, Pinsel oder Lackwalze vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzkleidung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Anfallenden Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Produkt nicht spritzen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 95 g/l VOC.
<b>GISCODE</b>	W3
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 2
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt frostfrei, nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.



## **Paints**

**ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205800

Email [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)

[www.xyladecor.de](http://www.xyladecor.de)

