



Technisches Merkblatt

Xyladecor Pro Verde Holz-Siegellack

Lack zur Versiegelung von Holzoberflächen

Stand: August 2008
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Seidenglänzender, strapazierfähiger Lack zum Schutz und zur Versiegelung aller Holzflächen im Innenbereich. Ideal zur Versiegelung von gebeizten Holzoberflächen.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Wachs, Wasser, Ester-Alkohol, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Tel.-Nr.: 0 180 / 5 24 00 42)
Umweltzeichen	Umweltzeichen „Der Blaue Engel, weil schadstoffarm“, gemäß Vergabegrundlage RAL-UZ 12a.
Wirkung	Schützt Holz im Innenbereich vor mechanischer Beanspruchung sowie vor Flecken, Schmutz und Staub.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• leicht zu verarbeiten• geruchsmild, nach Trocknung geruchlos• seidenglänzend• betont die Holzmaserung• verleiht Holz ein nobles Aussehen• ergibt strapazierfähige, pflegeleichte Holzoberflächen• problemlos nachzupflegen• auf Wasserbasis• für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
Anwendungsbereich	Für stark beanspruchte Holzflächen im Innenbereich wie Stühle, Schubladen, Tischoberflächen. Ideal zur Versiegelung von mit Xyladecor Pro Verde Holz-Beize getönten Möbeln oder Kinderspielzeug
Farbton	Farblos
Gebindegrößen	0,375 Liter

II. Technische Daten

Dichte bei 20°C	ca. 1,03 g/ml
Viskosität	dickflüssig
Trocknung	Trocknung nach ca. 3 Stunden (20°C und 65 % rel. Luftfeuchte). Die Trocknungszeit kann sich durch hohe Holz- und Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen erhöhen. Durchtrocknung über Nacht. Eine vollständige Aushärtung erfolgt binnen einiger Tage.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Alte Lackanstriche entfernen. Oberfläche vor dem ersten Anstrich glatt schleifen (180er – 240er Schleifpapier). Bei gebeizten Oberflächen genügt ein leichter Anstrich mit weichem Schleifvlies. Ein Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle ist empfehlenswert. Bei Schleifarbeiten grundsätzlich Staubmaske verwenden.
Anwendungsverfahren	Streichen mit weichem Flachpinsel.

Auftragsmenge	0,375 Liter reichen für ca. 2 m ² bei 2 Anstrichen auf gehobeltem Holz. Bei stark saugenden Flächen Mehrverbrauch berücksichtigen.
Anwendung	Xyladecor Pro Verde Holz-Siegellack ist gebrauchsfertig. Inhalt gut aufrühren. Mit Flachpinsel gleichmäßig und zügig auftragen. Ca. 3 Stunden trocknen lassen. Nach dem ersten Anstrich mit weichem Schleifvlies leichten Zwischenschliff machen (Staubmaske verwenden). Staub danach sorgfältig entfernen. Anschließend den 2. Anstrich auftragen. (Hinweis: gebeizte Flächen erst schleifen, nachdem der erste Anstrich mit Holz-Siegel-Lack aufgebracht ist.) Ein 3. Anstrich steigert die Belastbarkeit.
Renovierung	Oberfläche mit 180er Schleifpapier anschleifen. Fehlstellen im Holz mit geeigneten Produkten reparieren. Danach die Fläche mit zwei Anstrichen wie unter „Anwendung“ beschrieben renovieren.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Pinsel vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produkt nicht spritzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Holz in direktem Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln nicht behandeln. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzkleidung tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen), einschließlich deckender Lasuren): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.
Produktcode	M-KH01
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	entfällt
Lagerung und Entsorgung	Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5 °C bzw. über +30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Paints****ICI Paints Deco GmbH**

Postfach 100205 · D-40702 Hilden

Telefon 021 03-205800

Email paints_deco_de@ici.comwww.xyladecor.de